

防湿静電シールドバッグ
MIL規格乾燥剤・湿度指示紙

防湿包装システム

防湿静電シールドバッグAS-2

防湿性、対油性に優れており、[MIL][EIA]規格に準拠したフィルムです。主にデバイス製品の包装に使用されています。

規格原反: 915mm巾 × 100M巻
1Roll〜出荷可能。

最小・大サイズ: 手加工・・・
巾10mm〜、長さ5,000mm程度

原反在庫を保有しており袋タイプは
10枚から出荷可能(有償試作品)

防湿静電
シールドバッグ
AS-3NY入り



・AS-3NY入りは、オーダー生産の為、
最小ロットは4,000M分より

主には電子部品用 IC用ジェドクトレー、真空成型トレー
キャリアテープ、ウエハーケース、プリント基板等々の防湿包装

デジカイト
25乾燥剤



MIL-D-3464Eの規格に合格・認定を受けている極めて優秀な乾燥剤です。
デジカイトは、シリカルミナ系の天然土壌から精製加工した乾燥剤ですので、安全性が高く吸湿性に優れています。

MS2003-2
湿度指示紙



MS規格 (Military Standards) に合格・認定を受けている安全性の高い優秀な湿度指示紙です。湿度指示ポイントは、可能性ですので繰り返し使用できます。
防湿包装時に、乾燥剤と併用すれば袋内の湿度が確認できます。

防湿包装システム AS-2 AS-3NY入り 物性比較表

提出先		
供試品(品名)	AS-2	AS-3NY入り
温湿度条件	20±1℃, 65±2%R.H. (40±0.5%, 90±2%R.H.・・・透湿度)	
試験項目 及び 適用規格	引張強さ+伸び : JIS Z 7127 熱封かん強さ : JIS Z 7127 耐突起物性 : JIS Z 1707 透湿度 : MIL-B-131H 表面抵抗値 : JIS K 6911	
フィルム構成	総厚112μ	総厚139μ

試験項目		規格値	試験結果	
			AS-2	AS-3 NY入り
引張強さ (N/15mm)	縦	_____	70	90
	横	_____	68	130
伸び (%)	縦	_____	83.1	75
	横	_____	80.9	66.4
熱封かん強さ (N/15mm)	縦	_____	47	61
	横	_____	53	69
突起物性 (N)		68 以上	70	169.8
透湿度 (g/m ² /24h)		0.05 以下	0.0075	0.006
表面抵抗 (Ω)	表	_____	10 ^{10~11}	
	裏	_____	10 ^{10~11}	

* 上記結果は保証値ではありません。
・ 許可なく複製並びに内容変更を禁ず。

ラインナップ

AS-2:規格原反:915mm巾×100M 1Roll～出荷可能。

AS-3 NY入り:オーダー生産の為、最小ロットは4,000M分より。

※AS-2は、特注オーダーでラミネート層にNYフィルムを追加出来ます



〒526-0111

滋賀県長浜市川道町759-3 びわ工業団地内

お問い合わせ

0749-72-8200

お問い合わせ

ecohino01@shingoshu.co.jp



会社HP

特設サイトOPEN! /

新江州グループのすべてが見学できる
バーチャル総合展示場「Vプラザ」



VプラザHP