

特徴

- ・屋内用ガラス装飾用フィルムです。
- ・ベースフィルムは飛散防止機能 (JIS A 5759 ショットバック試験に適合) を有しております。
※但し印刷加工しておりますので認定書は発行出来ません。
- ・ベースフィルムは日本国内での標準的な使用環境に於いて、内貼りで約5年の耐候性を有しております (垂直面使用時)。
※屋外に面した場所では、内貼りのみを推奨します (外貼りには使用出来ません)。
※耐候性の数値は弊社試験結果に基づいて予想される年数であり、保証年数ではありません。
※施工方法、使用環境により、この数値は短くなる場合があります。
※インクの耐候性はこの限りではありません。
- ・表面はハードコート加工されている為、UVインクで作画していない箇所は、傷が付きにくい設計になっております。
※但し、インク部分は傷つき防止機能はありません。
※オプションで、ハードコート仕様のオーバーラミネートを使用する事も出来ます。
- ・サイズ：1200mm 幅 / 1500mm 幅 (*1)
(*1) オプション対応となり、仕様によっては不可の場合も御座います。
- ・防火性能 (オプション) 建築基準法第68条の26第1項 (同法第88条第1項に於いて準用する場合を含む) の規定に基づき、同法第2条第九号及び同法施工令108条の2第一号から第三号まで (不燃材料) の規定に適合します。
※インク量に制限があります。

注意事項

グラフィックス (柄) について

- ・非常に細かいミスト状のドット集合体である為、まれにムラに見える場合があります。
- ・柄 (LOP シリーズ) にリピート性はありません。
※オプションでリピート加工が可能です (別途ご相談ください)。

フィルムについて

- ・ハードコートフィルムとUVインクの密着性を高めておりますが、全ての傷つき等にUVインクが剥がれずに耐えるものではありません。
- ・フィルムは薄膜が積層されている為光の干渉を起こし、反射光の映り込みの加減でフィルム表面に虹模様が見える事があります。
- ・フィルム廃材は、産業廃棄物として処理してください。

施工について

- ・ガラス以外に施工は出来ません。
- ・施工時に施工道具 (ゴムスキージーの金属部分等) がフィルム表面にぶつかると、傷つき、インク剥がれ等の外観異常が生じる場合がありますので、剥離フィルム等を表面から当てて施工する事をお勧めします。
- ・施工時、または施工直後の清掃において同じ箇所を強く擦りますと退色する場合がございますので十分御注意ください。
- ・施工後はフィルムに曇りや水泡が生じる場合がありますが、施工時の水分が残っている為に発生するものであり、乾燥の終了とともに消えます。
- ・日射が直接当たるガラスに本品を貼ると、ガラスの日射吸収が高まる為、ガラスの「熱割れ」が発生する場合があります。特に網入りガラス、熱線吸収ガラス、複層ガラス、傾斜しているガラスへの施工は御注意ください。

メンテナンスについて

- ・スポンジタワシ等表面の柔らかいものに水を含ませ、一定方向に拭き取ってください。
- ・トルエンやアルコールは使用しないでください。
- ・無理に擦りますとフィルム表面に傷が付きまますので御注意ください (乾拭きは行わないでください)。
- ・硬いブラシや研磨剤等はフィルム表面を傷つけますので使用しないでください。
- ・粘着テープやステッカーは貼らないでください。

その他

- ・製品が御検討頂いている用途に適合するか否かをご判断ください。
- ・採用決定の際にはあらかじめ在庫状況をご確認ください。
- ・製品には万全を期しておりますが万一不具合が御座いましたら、お手数ですが現品をお送りください。
※商品の代替えを致します。
※尚、その他に関する費用 (施工費・返送費・工期の遅れによるその他の費用) は負担しかねますのでご了承ください。
- ・予告なく製品仕様を変更する場合があります。



SHINGOSHU

新江州株式会社

- 東京営業所 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9-10 稲村ビル7F
- 大阪営業所 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-3-34 新大阪 DOIビル7F
- 制作本部 〒526-0111 滋賀県長浜市川道町759-3 (びわ工業団地内)

LUMIERED

<https://lumiered.jp>

- TEL. 03-5651-7801 FAX. 03-5641-0201
- TEL. 06-4807-3412 FAX. 06-4807-4829
- TEL. 0749-72-8130 FAX. 0749-72-8131